

3850 Combi-Wax Universal Korrosionsschutz Artikelnummer: 40116

Eigenschaften

3850 ist ein Korrosionsschutzmaterial mit einem hellbraunen, wachsartigen, grifffesten Film mit ausgezeichneten Schutzeigenschaften. 3850 ist thixotrop eingestellt und lässt sich mit den entsprechenden Verarbeitungsgeräten tropffrei verarbeiten.

Anwendung

3850 ist sowohl für die Hohlraumkonservierung als auch für den Transportschutz für Maschinenteile, Ersatzteile und dergl. einzusetzen. Als Saisonunterbodenschutz für Kraftfahrzeuge ist das Material ebenfalls geeignet.

Verarbeitung

Die geeignetste Arbeitstemperatur liegt zwischen +15°C und +25°C. Bei Lagerung, Verarbeitung und Trocknung sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich wie bei Arbeiten mit Farben und Lacken, die zur Gefahrklasse A 2 gehören. Der Schutzfilm lässt sich nachträglich mit Testbenzin oder mit sogenannten Kaltentfettungsmitteln entfernen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.

3850 Combi-Wax Universal Korrosionsschutz Artikelnummer: 40116

Technische Daten:

Flammpunkt		> 29°C
Viskosität bei 23°C, DIN-B 4		50 - 60 Sek.
Dichte bei 23°C		860 kg/m
Aromatengehalt		< 1 %
Trockensubstanz		60 ± 2 %
Farbe		hellbraun
Filmtyp		wachsartig
Penetration		20 mm
Spritzbarkeit		airmix, airless
Empfohlene Filmstärke		50 µm
Tropfpunkt		> 110 °C
Trockenzeit (Filmstärke 50 µm)		1 - 2 Std.
Rostschutz gem. ASTM B 117 (50 µm)		> 700 Std.
Abwaschbar mit		Testbenzin
Einwirkung auf	- Autolack	keine
	- Zink	keine
	- Aluminium/Kupfer	keine
	- Gummi/Kunststoff	keine
Sprödigkeit bei Kälte -35 °C		keine

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung können wir nicht übernehmen.
